

DERBY

SCHEDA TECNICA

Technical data sheet

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics

Pellame	Bovino europeo	Raw material	European bovine hide
Concia	Al cromo	Tanning	Chrome tanning
Tintura	All'anilina	Dyeing	Aniline dyed
Rifinitura	Con pigmenti e resine	Finish	With pigments and resins
Tipologia	Fiore corretto	Leather type	Top grain
Superficie media	5,00 m ²	Average size	54.00 SqFt
Spessore	1,1-1,2 mm	Thickness	1.1-1.2 mm

Parametro Test	METODO DI PROVA Test method	VALORI GARANTITI Minimal Value
Solidità del colore allo strofinio a secco <i>Dry rubbing colour fastness</i>	UNI EN ISO 11640:1998	500 cicli ≥ 4 Scala grigi 500 cycles ≥ 4 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio a umido <i>Wet rubbing colour fastness</i>	UNI EN ISO 11640:1998	250 cicli ≥ 4 Scala grigi 250 cycles ≥ 4 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio con sudore <i>Perspiration rubbing colour fastness</i>	UNI EN ISO 11640:1998-11641 (pH8)	80 cicli ≥ 4 Scala grigi 80 cycles ≥ 4 Grey scale
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno <i>Light fastness to artificial Xenon light</i>	UNI EN ISO 105 B02	≥ 5 Scala dei blu ≥ 5 Blue scale
Adesione della rifinitura a secco <i>Adhesion of finish - dry</i>	UNI EN ISO 11644	≥ 2 N/cm
Resistenza alle flessioni a secco <i>Flex resistance - dry</i>	UNI EN ISO 5402	≥ 50.000 Cicli nessun danno ≥ 50,000 Cycles no damage
Resistenza allo strappo pantalone <i>Tear strength – Single edge tear</i>	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N
Reazione al fuoco <i>Burning behaviour</i>	EN 1021-1/2 BS 5852-1/2 TB 117:2013	Pass Pass