

V

Codice rettilineo



Costituito da un'unica piastrella in M-PVC-P che forma la larghezza del percorso di 60 cm dotato di scanalature parallele al senso di marcia indicante la direzione rettilinea.
(computabile in ml)

Straight code

*Consists of a single tile "M-PVC-P" that form a path width of 60 cm, equipped with grooves parallel to the direction of travel indicates the rectilinear direction.
(computable in ml)*

V

Arresto/Pericolo



Costituito da una piastrella in M-PVC-P delle dimensioni 40x60 cm recante delle calotte sferiche disposte a reticolo diagonale indicante una situazione di arresto/pericolo.
(computabile in ml)

Stop/Danger

*Consists of a tile "M-PVC-P" of the sizes 40x60cm laying spherical shell arranged in a diagonal pattern indicating a situation of danger.
(computable in ml)*

V

Pericolo valicabile



Costituito da una piastrella in M-PVC-P delle dimensioni 40x60 cm ottenuto dalla combinazione di due codici attenzione/servizio seguita da una striscia di codice arresto/pericolo indicante un pericolo valicabile con molta cautela.
(computabile in PZ)

Surmountable danger

*Consist of a tile in M-PVC-P of the size 40x60cm, obtained by the combination of two codes attention / service followed by a code strip stop / danger indicating a danger cross able with caution.
(computable in pieces)*

V

Attenzione/servizio



Costituito da una piastrella in M-PVC-P delle dimensioni 40x60 cm adatta a segnalare la presenza di un servizio adiacente alla pista tattile.
(computabile in PZ)

Warning / Service

*Consisting of a tile in M-PVC-P of the size 40x60cm suitable to indicate the presence of a service to the adjacent track tactile.
(computable in pieces)*

V

Svolta obbligata a 90°



Costituito da una piastrella in M-PVC-P delle dimensioni 60x60 cm utilizzato per raccordare efficacemente ad angolo retto due tratti di percorso rettilineo.
(computabile in PZ)

Obliged to turn to 90th

*Consists of a tile PVC-M-P size 60x60cm effectively used to connect two sections at right angles to the straight path.
(computable in pieces)*

V

Incrocio a "+" o a "T"



Costituito da una superficie di forma quadrata di 60 cm di lato, recante dei segmenti di piccole dimensioni disposti a scacchiera, indicante un incrocio a "T" o ad "X".
(computabile in PZ)

Crossing a "T" or to "X"

*Consists of a surface in M-PVC-P, square shape of the size of 60cm side laying of small segments arranged in a checkerboard, indicating an intersection to "T" or "X".
(computable in pieces)*

Collante

Adesivo poliuretano formato da due componenti a bassa viscosità ad alta tenacità:

- Componente A (Polimero poliuretano);
- Componente B (Induritore).

Mescolando accuratamente i due componenti si ottiene una pasta facilmente applicabile a spatola, a rullo o racla.

Glue

Polyurethane adhesive consists of two components at low viscosity of high tenacity: Component A (Polymer polyurethane) and Component B (Hardener).

Thoroughly mix the two components results in a paste easily applied by trowel, roller or squeegee.

Biadesivo

Film di poliestere biadesivo pesantemente rivestito su entrambi i lati con adesivo acrilico.

L'adesivo pesante permette l'incollaggio e l'adattabilità sia alle superfici piane che alle superfici leggermente irregolari.

Double sided adhesive

Polyester film heavily coated on both sides with acrylic adhesive. The adhesive allows heavy and adaptability gluing to both the flat surfaces and to slightly irregular surfaces.

Scossalina SLIM

Profilato in PVC integrato con TAG - RFID 134.2 Khz distanziati in modo equidistante idoneo alla realizzazione di Guide Naturali intelligenti.

Posto perimetralmente alla guida naturale impedendo anche l'ingresso e/o l'accumulo sia di corpi estranei, sia di acque meteoriche.

Flashing SLIM

PVC profile with integrated RFID TAG-134.2 khz spaced equidistant suitable for the construction of natural guides intelligent.

Place perimetrically to guide natural preventing also the input and / or the accumulation both of foreign bodies, both of meteoric water.

Colorazioni disponibili

Il progettista può scegliere tra quattro colorazioni standard disponibili, giallo, rosso, grigio e nero.

Operando con un approccio just in time, JKJ è sempre disponibile ad estendere su richiesta (previo trattativa) la gamma dei colori delle piastrelle che compongono il sistema.

Available colors

The designer can choose from four standard colors available, yellow, red, gray and black.

Working with a just in time approach, JKJ is always available on request to extend (subject to negotiation) the range of colors of the tiles that make up the system.

Posa in opera con collante

I sottofondi devono essere uniformemente asciutti, meccanicamente resistenti, privi di polvere, parti asportabili, fessurazioni, vernici, cere, olii, ruggine e quant'altro possa nuocere all'aderenza. Gli Indicatori Tattili debbono essere tolti dagli imballi alcune ore prima della posa, adagiati liberamente per consentire l'acclimatamento e la diminuzione delle tensioni dovute all'imballo.

Il collante deve essere accuratamente massaggiato dal centro verso l'esterno facendo particolare attenzione alle estremità, in modo da permettere un totale contatto, facendo nel contempo fuoriuscire dai lati eventuali bolle d'aria.

Gli Indicatori Tattili debbono essere posati assicurando una ottima complanarità delle piastrelle, facilitata inoltre dall'elevata versatilità del prodotto dovuta alla perfetta aderenza alla pavimentazione sottostante senza bisogno di rimozione o levigatura della stessa.

Tenuto conto dello spessore relativamente sottile delle piastrelle, non occorre murare o incollare le stesse su un idoneo massetto, come previsto per altre pavimentazione, esse infatti vanno collocate direttamente sulla pavimentazione preesistente.

Qualora gli Indicatori Tattili presentino dei difetti di planarità, è necessario appesantire con sacchetti di sabbia o altro le parti deformate fino ad indurimento.

AVVISI IMPORTANTI

Non utilizzare su supporti soggetti a risalita di umidità; su superfici bagnate; su asfalto fresco (attendere almeno 30 gg); su superfici bituminose in cui ci sia possibilità di essudazione di olii.

Posa in opera con biadesivo

Per ottenere la massima adesione, le superfici devono essere pulite, asciutte e compatte. Per la pulizia delle superfici, usare solventi quale una miscela di alcol isopropilico e acqua o eptano. Nell'usare i solventi rispettare le istruzioni d'uso e le avvertenze del fabbricante.

La tenuta dipende dal grado di contatto adesivo-superficie creato. Applicando una pressione decisa si sviluppa un miglior contatto adesivo e si aumenta la tenuta.

Dopo l'applicazione, la tenuta aumenta con l'assestamento dell'adesivo nelle "irregolarità delle superfici". A temperatura ambiente circa il 50% della tenuta finale raggiunto dopo 20 minuti, il 90% dopo 24 ore e il 100% dopo 72 ore. In alcuni casi è possibile aumentare la tenuta con l'apporto di calore (p.es a 70°C per 1 ora). In tal modo si ottiene una miglior bagnabilità delle superfici.

Installation with adhesive

The substrate must be uniformly dry, sound, free of dust, removable parts, cracks, paint, wax, oil, rust and anything else that may affect adherence. Tactile Indicators

must be removed from packaging a few hours before installation, freely laid to allow acclimatization and the reduction of voltages caused by the packaging.

The adhesive should be thoroughly massaged from the center outwards, paying particular attention to the extremities, in order to allow a total contact, while making out any bubbles air from the sides.

Tactile Indicators are to be laid to ensure a good co-planarity of the tiles, also facilitated by the high versatility of the product due to the perfect adhesion to the pavement below without removing or sanding thereof. Given the relatively thin tiles, there is no need of walling or pasting the same on a suitable substrate, as expected for other flooring, because they are placed directly on the pre-existing floor.

If the tactile indicator has defects of flatness, it is necessary to weigh down with sandbags or other deformed parties until hardened.

IMPORTANT NOTICES

Do not use on substrates subject to rising damp; on wet surfaces, cool asphalt (wait at least 30 days); on bituminous surfaces where there is the possibility of exudation of oil.

Installation with adhesive tape

To obtain maximum adhesion, surfaces should be clean, dry and firm. To clean surfaces, use solvents such as a mixture of isopropyl alcohol and water or heptanes. With solvents follow the instructions to use and manufacturer's instructions.

The held depends on the capable of contact-adhesive surface created. Applying firm pressure develops better contact adhesive and increases the tightness.

After application, the held increases with the settling of the adhesive in the "surface irregularities". On temperature environment about 50% of the final bond strength reached after 20 minutes, 90% after 24 hours and 100% after 72 hours. In some cases you can increase the held with the addition of heat (p.es at 70 °C for 1 hour). In this way you get a better wet ability surfaces.

NOTE

La temperatura ideale per l'applicazione del nastro va da 21°C a 38°C. Temperature minime di applicazione: Non si consiglia di applicare il nastro a temperature iniziali inferiori ai minimi indicati in quanto l'adesivo diventa troppo rigido per poter aderire. Una volta che il nastro è stato applicato correttamente assicurarsi che le superfici siano asciutte e non presentino condensa dovuta all'umidità. Può essere necessario preparare alcuni supporti prima del fissaggio. La maggior parte dei materiali porosi (es. calcestruzzo) o fibrosi (es. legno) devono essere sigillati per ottenere una superficie uniforme. Alcuni materiali (es. rame, ottone, vinile plastificato), devono essere preparati per prevenire l'interazione tra adesivo e supporto. Il fissaggio su vetro in un ambiente ad alta umidità presuppone l'uso di un appropriato preparatore di superficie per assicurare fissaggi stabili nel tempo.

INFORMAZIONI GENERALI

L'utente dovrà valutare le applicazioni, i trattamenti di superficie, i solventi, le vernici, i sigillanti, ecc. nelle condizioni d'uso reali con il nastro e il supporto specifico.

AVVISI IMPORTANTI

I prodotti devono essere conservati nelle loro confezioni originali ad una temperatura non superiore a 23° C e non superiore al 50% di umidità relativa.

NOTES

The ideal temperature for the application of the tape is 21 ° C to 38 ° C. Minimum application temperature: No recommends that you apply the tape of initial temperatures below the minimum specified as the adhesive becomes too firm to accession. Once the tape Antoplast is been applied successfully to ensure that all surfaces are dry and free from condensation caused by humidity. You may need to prepare some support before the fixation.

Most porous materials (ex. concrete) or fibrosis (ex. wood) should be sealed to provide a uniformed surface. Some materials (ex. copper, brass, and vinyl, plastic) must be prepared to prevent interaction between adhesive and support. Mounting on glass in a high humidity environment requires the use of an appropriate surface preparation to ensure stable over time.

GENERAL INFORMATION

The user should evaluate the applications, surface treatments, solvents, paints, sealants, etc...In field conditions on the tape and the specific surface.



IMPORTANT NOTICES

The products must be stored in their original packaging at a temperature not exceeding 23° C and not more than 50% RH.



Collante
Glue

Biadesivo
Double side adhesive



- | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------|
| 1) Pulire con solvente | 2) Asciugare | 3) Passare il rullo |
| 1) Cleaning with solvent | 2) Dry | 3) Pass the roller |

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Temperature range: + 15° C to + 30° C
Consumption: 0.30 - 0.50 kg/m²
Operating temperature: from - 35° C to + 95° C
Time of complete (PRESA): a C + 23° 36 - 40 hours

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Thickness (PSTC-33) 6.5 mils (0.0065 ") 0.165 mm
Adhesion: Peel (PSTC-1) 120 g / cm width 34.0 cm N / 2.5
Shear (PSTC-7) - 6 + hrs@2.2 psi 15.2 kPa
Drive: (PSTC-31) 7.5 lbs / inch width 33.9 cm N / 2.5
Elongation (PSTC-31) 100% 100%
Application temperature: +15° to +30°
Temperature range: -40° C to +80° C