

Mapecolor Paste

Sistema per la colorazione dei sistemi Mapefloor



CAMPI DI APPLICAZIONE

Mapecolor Paste sono paste colorate predisperse da aggiungere ai formulati epossidici neutri quali **Primer SN**, **Mapefloor I 300 SL**, **Mapefloor I 500 W**, **Mapecoat I 620 W** e **Mapecoat I 24** per effettuare la colorazione dei sistemi **Mapefloor**.

Mapecolor Paste sono disponibili in 19 colori della cartella RAL per soddisfare le più svariate esigenze estetiche:

RAL 1001 Beige	RAL 6019 Verde biancastro
RAL 1013 Bianco perla	RAL 6021 Verde pallido
RAL 1015 Avorio chiaro	RAL 7001 Grigio argento
RAL 3009 Rosso ossido	RAL 7030 Grigio pietra
RAL 3016 Rosso corallo	RAL 7032 Grigio ghiaia
RAL 5007 Blu brillante	RAL 7034 Grigio giallastro
RAL 5012 Blu luce	RAL 7035 Grigio luce
RAL 5024 Blu pastello	RAL 7037 Grigio polvere
RAL 6001 Verde smeraldo	RAL 7040 Grigio finestra
RAL 6017 Verde maggio	

Nel caso si necessiti di ulteriori colorazioni facenti parte della cartella colori RAL, consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le paste colorate **Mapecolor Paste** sono formulate con pigmenti altamente selezionati e con veicoli di macinazione esenti da solventi, secondo una formulazione sviluppata nei laboratori di R&S MAPEI.

Mapecolor Paste, inoltre, garantiscono un'ottima bagnabilità, una buona resistenza allo stoccaggio che favorisce, conseguentemente, una maggiore stabilità dei pigmenti.

Le paste colorate **Mapecolor Paste** permettono di pigmentare direttamente in cantiere i formulati epossidici neutri ed evitano in tal modo di tenere a magazzino giacenze già precolorate di confezioni in uno specifico colore.

AVVISI IMPORTANTI

- Non applicare con temperature inferiori a +10°C.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Mapecolor Paste deve essere miscelata nei formulati epossidici facenti parte dei sistemi **Mapefloor** sotto lenta agitazione al fine di evitare la formazione di bolle d'aria. È sempre consigliabile mescolare bene la pasta prima di utilizzarla in modo da ottenere un prodotto omogeneo ed uniforme.

CONSUMO

Dal 5 al 10% in peso a seconda dei prodotti da colorare.

CONFEZIONI

Mapecolor Paste è disponibile in barattoli da 0,7 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Mapecolor Paste, conservato negli imballi originali a temperatura compresa tra +10°C e +30°C, è stabile per 24 mesi. Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Mapecolor Paste non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda di Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com



DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Aspetto:	pasta
Colore:	19 tinte RAL
Tenore di sostanza secca (%):	99 ± 1
DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)	
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +30°C

VOCE DI PRODOTTO

Colorazione di formulati epossidici neutri per la realizzazione di rivestimenti di pavimentazioni (tipo **Mapefloor** della MAPEI S.p.A.), mediante l'impiego di paste coloranti predisperse formulate con pigmenti altamente selezionati e con veicoli di macinazione esenti da solventi (tipo **Mapecolor Paste** della MAPEI S.p.A.). Il colorante dovrà essere miscelato, sotto lenta agitazione, nei formulati epossidici durante la fase di preparazione in modo da ottenere un composto omogeneo e uniforme.

Il sistema dovrà possedere le seguenti caratteristiche prestazionali:

Aspetto:	pasta
Colore:	19 tinte RAL
Tenore di sostanza secca (%):	99 ± 1
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +30°C

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com

CARTELLA COLORI - Mapecolor Paste

Paste colore concentrate per la colorazione delle basi neutre di **Mapefloor System**.

					1001 Beige	1013 Bianco Perla	1015 Avorio Chiaro
6021 Verde Pallido	7001 Grigio Argento	7030 Grigio Pietra	7032 Grigio Ghiaia	7034 Grigio Giallastro	7040 Grigio Finestra	7035 Grigio Luce	7037 Grigio Polvere
3009 Rosso Ossido	3016 Rosso Corallo	5007 Blu Brillante	5012 Blu Luce	5024 Blu Pastello	6001 Verde Smeraldo	6017 Verde Maggio	6019 Verde Biancastro

Nota: i colori di **Mapecolor Paste** fanno riferimento alla cartella colori RAL.



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI